

STEICO *multi CAPclear*

Vollflächig selbstklebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn

NEU

STEICO Abdichtungssystem
für wohngesundes Bauen



Transparente vollflächig selbstklebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn



Einsatzbereich

Witterungsschutz für
Holzbauteile bei Dach,
Decke und Wand

In der Vorfertigung,
für den Transport und
auf der Baustelle

- Transparente Optik
- Doppelter Funktionsfilm
- Feuchtevariabel s_d -Wert 0,3 – 2,7 m
- Extrem rutschhemmende Oberfläche
- Luftdicht und schlagregensicher
- Maximale Sicherheit durch vollflächige Verklebung
- Freibewitterung bis 3 Monate möglich



STEICO NEWSLETTER

Erhalten Sie digital alle drei Wochen relevante News für den Holzbauer und Zimmermann: aktuelle technische Entwicklungen, neue Konstruktionslösungen, u.v.m.

steico.com/newsletter



Lieferformen STEICOMulti CAPclear

Rollenbreite [m]	Rollenlänge [m]	Rollenfläche [m ²]	Rollengewicht [kg]
1,50	50	75	ca. 17

Technische Daten STEICOMulti CAPclear

Parameter	STEICOMulti CAPclear
Produktion und Kennzeichnung	EN 13984
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Flächengewicht [g/m ²]	215
s _d -Wert [m]	0,3–2,7
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +70
Verarbeitungstemperatur [°C]	> -5 Untergrund muss trocken und eisfrei sein
Höchstzugkraft Längs/Quer [N/5 cm]	> 200 / > 200
Dehnung bei Höchstzugkraft Längs/Quer [%]	> 30 / > 30
Weiterreißwiderstand Längs/Quer [N]	> 50 / > 50
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Freibewitterung	Bis 3 Monate
Geteilter Silikonliner [cm]	125 / 25
Klebstoff	Modifiziertes Acrylat, lösemittelfrei

Hinweise: Trocken, geschützt vor Schmutz, Sonne und Nässe lagern

Verarbeitung STEICOMulti CAPclear

- Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein
- Die Bahn mit der bedruckten Seite dem Verarbeiter zugewandt verlegen
- STEICOMulti CAPclear ist vollflächig mit dem Untergrund (Holz, Holzwerkstoffe, Mauerwerk, Beton) zu verkleben. Hierbei kann die Verklebung sowohl horizontal als auch vertikal erfolgen. Die Stoßverklebungen müssen mindestens 10 cm überlappen.
- Bahn auf gewünschte Länge ablängen, Liner etwas zurückziehen und STEICOMulti CAPclear punktuell am Beginn des Bauteils fixieren
- STEICOMulti CAPclear ausrichten, Trennpapier schrittweise entfernen und dabei die Bahn kräftig anreiben
- Geschlitztes Trennpapier erleichtert das Verkleben von Ecken, da hier zuerst nur ein Liner abgezogen werden kann
- Bauteilanschlüsse und Durchdringungen sind luftdicht und schlagregensicher mit STEICO Systemzubehör auszuführen
- Dauerhaft stehendes Wasser ist zu vermeiden. Hohe Niederschlagsmengen müssen kontrolliert abfließen können. Mithilfe von geplanten Abläufen kann das Wasser von der Decke, bzw. aus dem Gebäude abgeleitet werden.
- STEICOMulti CAPclear ist in Spannrichtung der Deckenelemente zu verlegen.
- Verarbeitungshinweise und Detailvorgaben sowie die jeweils gültigen Normen und Fachregeln sind zu beachten

